

A2. =EQUITONE [tectiva]



Materiál:	Do směsi probarvený vláknocement (EN 12467), autoklávovaný
Povrch:	Matný, s viditelným brusem v podélném směru desky
Tloušťka	8 mm
Formáty:	3050 (2500) x 1220 mm
Třída reakce na oheň:	Nehořlavý, A2-s1, d0 (EN 13501-1)
Použití:	Odvětrávané fasády na AL nebo dřevěné podkladní konstrukci, lze použít i do interiéru
Barva:	Dostupné v 8 barevných odstínech

MATERIÁL	Tloušťka	VÝROBNÍ FORMÁT (mm) Dodávané formáty s neopracovanými hranami (mm)	Využitelná plocha (m ²)	Kusy na paletě	Využitelná plocha /paleta (m ²)	Hmotnost/m ² (kg)	Hmotnost/ paleta (kg)	Cena Kč/m ²	Cena Kč/panel
								Kategorie I	Kategorie I
Desky s neopracovanými hranami									
EQUITONE [tectiva]	8	2520 / 1240	2500 x 1220 = 3050	40	122.00	15	1874.90	961.07	3,003.14
	8	3070 / 1240	3050 x 1220 = 3721	40	148.80	15	2284.10	961.07	3,658.58
Formátované/rektifikované desky									
EQUITONE [tectiva]	8	2500 / 1220	2500 x 1220 = 3050	40	122.00	15	1830.00	1,105.23	3,370.94
	8	3050 / 1220	3050 x 1220 = 3721	40	148.80	15	2232.60	1,105.23	4,112.54


Barvy TE00, TE10, TE15, TE20, TE30, TE40, TE60, TE90

Dodací lhůta Všechny barevné odstíny Tectiva, kromě TE50 jsou standardními barvami a **dodací lhůta S**. Odstín Tectiva TE50 lze objednat v minimálním množství 4.000 m²/na objednávku, **dodací lhůta E8**

Vzhled Materiál je probarvený do hmoty v celém svém průřezu. Přirozené jsou jeho rozdíly v odstínu, které mohou být zvýrazněny orientací desky, pozorovacím úhlem, vlivem světla a vlhkosti. Povrch desek se vyznačuje jemným brusem v podélném směru desky. Mezi jeho charakteristické rysy patří barevná nehomogenita povrchu a bílé tečky, které dotváří dokonalý organický vzhled tohoto materiálu.

Formátování Desky jsou dodávány s neopracovanými hranami. Před vlastní instalací je nutné desky oříznout na požadovaný rozměr po celém jejich obvodu, minimálně o cca 10mm. Po formátování není nutné provádět impregnaci řezaných hran.

Skladování Desky musí být skladované horizontálně na rovném a pevném podkladu, v suchých prostorách pod přístřeškem. Musí být chráněny před vlhkostí a přímým slunečním zářením prostřednictvím nepromokavé plachty nebo plastovým krytem



DO SMĚSI PROBARVENÉ



TE00



TE10



TE15



TE20



TE30



TE40



TE60



TE90