

A4. =EQUITONE [natura]



Materiál:	Do směsi probarvený vláknocement (EN 12467).
Povrchová úprava:	Akrylátový nátěr, aplikace povlaku za tepla
Povrch:	Hladký, s jemnou matnou akrylátovou lazurou a viditelnou strukturou vláken
Tloušťka	8 a 12 mm
Formáty:	3100 (2500) x 1250 mm
Třída reakce na oheň:	Nehořlavý, A2-s1, d0 (EN 13501-1)
Použití:	Odvětrané fasády na AL nebo dřevěné podkladní konstrukci, lze použít i do interiéru
Barva:	Dostupné v 26 barevných odstínech

MATERIÁL	Tloušťka	VÝROBNÍ FORMÁT (mm) Dodávané formáty s neopracovanými hranami (mm)	Využitelná plocha (m ²)	Kusy na paletě	Využitelná plocha /paleta (m ²)	Hmotnost/m ² (kg)	Hmotnost/ paleta (kg)	Cena Kč/m ²		Cena Kč/panel	
								Kategorie I	Kategorie II	Kategorie I	Kategorie II
Desky s neopracovanými hranami											
EQUITONE [natura]	8	2530 / 1280	2500 x 1250 = 3125	30	93.80	15.40	1496	1,447.16	1,798.90	4,686.50	5,825.55
	8	3130 / 1280	3100 x 1250 = 3875	30	116.30	15.40	1851	1,447.16	1,798.90	5,797.92	7,207.11
	12	2530 / 1280	2500 x 1250 = 3125	20	62.50	22.80	1477	2,013.04	2,257.01	6,519.04	7,309.08
	12	3130 / 1280	3100 x 1250 = 3875	20	77.50	22.80	1827	2,013.04	2,257.01	8,065.06	9,042.46

Kategorie I N/NU: 891, 892, 991, 594, 593, 250, 251, 359, 331, 294

Kategorie II N/NU: 074, 073, 281, 972, 154, 161, 861, 162, 961, 163, 662, 661, 252, 211, 412, 411

Dodací lhůta 8 mm desky **dodací lhůta S**
12 mm desky **dodací lhůta E8**
Ostatní speciální barvy na vyžádání = MTO. Minimální objednané množství = 300 m².

Vzhled Desky EQUITONE [natura] a [naturaPRO] jsou vyráběné z přírodních surovin a jsou probarvené do hmoty s polotransparentní (transparentní) povrchovou úpravou. Stopy výroby, mírné nesrovnalosti a barevné odchylky jsou charakteristické pro materiály vyráběné na technologii přírodních, organických surovin.

Formátování Desky s neopracovanými hranami je před jejich použitím nutné oříznout po celém jejich obvodu minimálně o cca 15mm. Po formátování je nutné provést impregnaci hran prostřednictvím impregračního nátěru LUKO. LUKO musí být součástí objednávky.

Skladování Desky musí být skladované horizontálně na rovném a pevném podkladu, v suchých prostorách pod přístřeškem. Musí být chráněny před vlhkostí a přímým slunečním zářením prostřednictvím nepromokavé plachty nebo plastovým krytem